志 拓 有 限 公 司
吉德龍機械配件有限公司
WASP CRAFT
HAND TOOLS INNOVATOR & MANUFACTURER
WWW.PEARLWAY.COM PEARLWAY@PEARLWAY.COM
NEW WAY TOOLS CO., LTD.
NO. 43, Baoshan 5th St., Nantun Dist., Tiachung City 40859, Taiwan 統一編號：28811281
40859台灣台中市南屯區寶山五街43號 Tel：+886-4-2380-6789 Fax：+886-4-2380-2868
CHI TE LUNG MACHINE ACCESSORY CO., LTD.
No.19, Dongxing Rd., Chadong Village, Dalong Str., Panyu Dist., Guangzhou City, Guangdong, China
广州市番禺区大龙街茶东村东兴路19号 Tel：+86-20-3456-0576 Fax：+86-20-3456-0916

# BREAKING TORQUE TESTING REPORT
## 破壞試驗扭力測試報告

| Operator 操作人員 | Testing Type 測試型式 | Direction 測試方向 | Testing Speed 測試速度 | Low Speed 慢速 | Customer 客戶名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| QC1 | Breaking | Clock Wise | 0.5 rpm | 0.2 rpm | |
| Date 日期 | Time 時間 | Kits Type 試件型式 | Quantity of Test Subject 測樣數量 | Quantity 數量 | Supplier 協力廠商 |
| 2013-04-22 | 21:09:48 | Fixed | pcs | pcs | |

| Ref. No. 編號 | Files Name 檔案名稱 | No. of Test 實測次數 | Time of Test 工作時間 | Set Torque 設定扭力 | Std. Torque 標準扭力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QR-Wrench | 1 times | 0:00:05 | 500 N-m | 186 N-m |
| Specification 試件規格 | Material 試件材質 | HRC Standard 硬度標準 | Hardness of Test 實測硬度 | HRC Ave. 平均硬度 | HRC Result 硬度判定 |
| Open 19 mm | CR-V | 40./44 HRC | 41.0/42.0/41.0 HRC | 41.33HRC | OK |
| Max. Figure 最大值 | Torque 1 扭力1 | Torque 2 扭力2 | Torque 3 扭力3 | Angle 角度 | Duration 時間 |
| | 2133.6 kg-cm | 209.246 N-m | 1851.88 in-lb | 13.076 (°) | 4.19 sec |




Approvd 核 準 : _____ Verified 審 核 : _____